

# Pattex Crocodile Power univerzális barkácsragasztó



## Víz- és oldószermentes ragasztó

### JELLEMZŐI

- FLEXTEC-technológián alapuló univerzális ragasztó
- nem tartalmaz vizet és oldószert
- szagmentes
- rugalmas, ragaszt és tömít egyben
- szinte minden anyag ragasztásához
- a levegőben lévő nedvesség hatására köt
- ütésálló
- UV-álló, kültéren is alkalmazható
- vízálló

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Barkácsolás, és javítási munkák elvégzéséhez a házban és a ház körül.

Számos nedvszívó és tömör felületet megragaszt és bevonattal lát el, mint pl. alumínium, beton, rozsdamentes acél, égetett cserép, üveg, fa, kerámia, parafa, réz, lakkozott felületek, üvegszál erősítésű poliészter (GFP), bőr, vászon, bronz, papír, kartonpapír, kemény PVC, polikarbonát, acél, polisztirol hab (Styrofoam®), tükör, természetes kövek, cink.

Nem alkalmas polietilén (PE), polipropilén (PP), teflon (PTFE) ABS és kemény polisztirol megragasztására.

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületeknek szilárdnak, tisztának, tapadást gátló anyagoktól (olaj, zsír stb.) mentesnek kell lenniük. A fogadó felületen esetlegesen összegyűlt vizet fel kell szárítani. A szennyeződést megfelelő tisztítószer (pl. oldószert) segítségével, valamint csiszolással és portalanítással kell eltávolítani.



Bevonattal rendelkező felületek esetében a gyengén tapadó részeket el kell távolítani és célszerű próbaragasztást is végezni. Ismeretlen anyag vagy kritikus alkalmazási körülmények esetén előzetes tesztet kell elvégezni, ill. forduljon szaktanácsadóknak. A kötéshez a levegőből vagy a felületből származó nedvességre van szükség.

### FELHORDÁS

Győződjön meg a felület tisztaságáról. A csomagolás kibontása után nyomjon egy vékony réteget a felszínre. Porózus anyagú tárgyak esetében több ragasztóanyagra van szükség. A még meg nem kötött ragasztót acetonnal vagy alkoholos lemosóval el lehet távolítani.

Pontos illesztés után nyomja össze a felületeket úgy, hogy legalább 1 mm hézag maradjon közöttük,



a ragasztó száradása céljából. Ha a ragasztandó anyagban feszültségek vannak, ragasztószalagot, éket, vagy szorítót célszerű a kötés első 24 órájában alkalmazni.

### FONTOS TUDNIVALÓK

Alkalmazható +5 és +40 °C közötti hőmérsékleten. Nehéz tárgyak ragasztása esetén szükség lehet a felületek ideiglenes rögzítésére (pl. alátámasztás) is. A friss, még meg nem kötött ragasztó acetonnal, denaturált szesszel vagy Pattex Lemosó és Hígítóval, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el. Gyermekek elől elzárva tartandó! A felbontott applikátor tartalmát a lehető leghamarabb fel kell használni!

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A ragasztó maradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni. A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és a ragasztandó anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt feltétlenül végezzen próbaragasztást. A termék nem alkalmazható üvegezéshez, bitumenes, olajos, lágyítószeret tartalmazó, vagy oldószer kibocsátó felületeken. Nem alkalmas víznyomás, vagy tartós vízterhelés (pl. úszómedencékben a vízvonal alatt, vízvezeték) esetén. A biztonságtechnikai adatlap szükség szerint rendelkezésre áll.

### MŰSZAKI ADATOK:

Összetétel	módosított szilán polimer (Flextec®)
Szín	transzparens
Sűrűség	kb. 1.10 g/cm <sup>3</sup>
Felhasználási hőmérséklet	+5 °C - + 40 °C
Nyitott idő (23 °C, 50% rel. párat.)	5-7 perc
Szakadási nyúlás	kb. 100 %
Hőállóság	-50 °C – + 80 °C
Eltarthatóság	12 hónap

### SZÁRMAZÁSI HELY:

EU

### MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Tel.: 06 30/190-1268

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.